

KERAMIK

Bezeichnung	Bestandteile	Brenntemperatur	Scherben	Glasuren
Irdengut bzw. Irdenware unglasiert: Terrakotta	Tonerde Je nach Vorkommen verschieden gefärbt (braun, rot, grau, gelblich bis weißlich)	1100°C	farbig; Farbton ändert sich beim Brennen; porös	notwendig aus ästhetischen Gründen gefärbt oder getrübt
Steinzeug	Quarzsand Feldspat	1100°–1400°C	gesintert (verglast), nicht transparent, dicht , wasserundurchlässig	zur Dekoration
Steingut	Tonerde Kaolin Quarzsand Feldspat Kalkstein Magnesiumsilikate (Zusammensetzung variiert je nach Fabrik)	970°–1320°C	gelblich–grau bis weiß, porös	notwendig
Porzellan	Kaolin Feldspat Quarzsand	1300°–1450°C	weiß, gesintert, dicht , mehr oder weniger transparent	zur Dekoration